



เขลโล่



Family Name: Dipterocarpaceae

Colour: Yellow

Weight:

Dried Weight 575-735Kg/M3

Janka Hardness: 3,120N

Elastic Modulus: 10.68 GPa

Crushing Strength: 44.5 MPa

Shrinkage:

Radial: 3.3%

Tangential: 7.7%

Volumetric: 10.5%

T/R Ratio: 2.3%

Working Properties: ใช้งานง่าย

Typical Uses: ไม้อัด, เฟอ์นิเจอร์, โครง
เฟอ์นิเจอร์, วงกบ, ก่อสร้างทั่วไป,
หล่อคอนกรีต, วีเนียร์ไม้

Reference:

1. Eric Meier 2016, *Wood Identifying and using Hundreds of woods worldwide*. 226pp
2. MTC Wood wizard, Malaysian Timber Council

YONG CHAI HOLDING CO., LTD.

99/30 MOO5 SAPHARN NONTHABURI-BANGBUATHONG RD., LAHARN, BANGBUATHONG NONTHABURI 11110 THAILAND
TEL: +66(2)923-1385 FAX: +66(2)923-1375 WEBSITE: www.yongchaigroup.com